

Sika® MonoSeal-107

Tek Bileşenli, Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı Sika MonoSeal-107, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiyeli, koruyucu ve su geçirimsizlik sağlayıcı su yalıtım malzemesidir. Su sızıntılarını engellemek için beton ve çimentolu yüzeylere uygulanır.

Kullanım Alanları Sika Mono Seal-107, iç ve dış ortamlarda, su geçirimsizlik amacıyla aşağıdaki yerlerde kullanılır:

- Su depoları,
- Temel yalıtımları,
- Küçük teras ve balkonlar,
- İstinat duvarları,
- Küçük yüzme ve süs havuzları,
- Islak alanlar.

Sika MonoSeal 107, UV ışınlarıyla direkt temastan korunmalıdır.

Avantajları Sika MonoSeal 107, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Kolay uygulanır, tek bileşenlidir,
- Çimentolu yüzeylere mükemmel yapışır,
- Akıcı ve mala ile uygulanabilen bir kıvamdadır,
- Zehirli değildir,
- Su geçirimsizdir

Uygulama Talimatları **Yüzeyin Hazırlanması:** Beton ve/veya sıvalı yüzeyler temiz olmalı, yağ ve gresten temizlenmeli, yapışmayı engelleyici oynak parçacıklar uzaklaştırılmalıdır. Bütün yüzeyler mümkün olduğu kadar hatasız ve düzgün olmalı, emici yüzeyler uygulamadan önce su ile iyice doyurulmalıdır.

Karıştırma:

Temiz bir kaba konacak 5.25-5.75 lt su üzerine yavaş yavaş toz malzemeyi ilave ederek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım olacak şekilde min. 3dk karıştırınız.

Uygulama:

Karıştırılan ürünü düzgün olarak hazırlanmış yüzeye sert kılı bir fırça yardımıyla en az iki kat halinde uygulayınız. İkinci katın uygulamasına geçmeden önce ilk katın kurumuş olmasına dikkat ediniz. Her kattaki fırça uygulama yönleri, birbirlerine dik olmalıdır. Mala ile uygulanabilen kıvamdaki harç için taraklı mala kullanınız. İkinci kattan sonra yumuşak kuru bir süngerle yüzeyi düzeltmeniz tavsiye edilir.

Sarfiyatı:

Yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak, yaklaşık 3,0-4,0 kg/m² (2 katta).

**Teknik
Bilgi**

Tip	: Polimer modifiye, çimento esaslı toz.
Renk	: Gri.
Birim ağırlık	: 1,68 kg/l (taze harç) 1,25 kg/l (sıkıştırılmamış toz).
Uygulama	
Sıcaklığı	: En az +5°C (uygulama esnasında).
Kür	: Açık hava uygulamalarında gerekli kür önlemlerini alınız.
Basınç dayanımı	: ≈ 28 N/mm ² (28 günlük)
Eğilmede çekme dayanımı	: ≈ 6 N/mm ² (28 günlük)
Depolama	: Kuru şartlarda depolayınız.
Raf ömrü	: Açılmamış orijinal ambalajında 6 ay.
Ambalaj	: 25 kg'lık torba.

Teknik föy ve etiket bilgileri daima önceliklidir.

Föydeki açıklamalar, bilgilerimiz dahilinde doğru ve güvenilir olup mevcut dokümantasyonumuzla ilgilidir. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesine yöneliktir. Firmamızın yeni Ar-Ge çalışmaları ışığında ürün formüllerini değiştirme hakkı saklıdır. Bu teknik föy yenisi basılıncaya dek geçerlidir ve eski basımları geçersiz kılar.



Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., Çamçeşme Mah. Sanayi Cad. Kaynarca 81510 Pendik / İstanbul

Telefon : +90 216 494 19 90 , Faks : +90 216 494 19 84, web : www.sika.com.tr

Bölge Müdürlükleri :

	Adana	Ankara	Antalya	İzmir	Trabzon
Telefon :	0322 458 84 27	0312 482 65 57	0242 247 60 07	0232 469 91 14	0462 326 14 73
Faks :	0322 458 04 05	0312 482 65 59	0242 241 95 92	0232 459 34 66	0462 326 14 03

